


### Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **37S250118** Sidan 1 av 1

Beställare <b>ABT Bolagen AB</b>	Provtagningsdatum <b>2025-01-30</b>	Analys datum <b>2025-01-31</b>
<b>Järngatan 12</b>	Ankomstdatum <b>2025-01-30</b>	ID-nummer
<b>195 04 Rosersberg</b>	Provtagare <b>Eric Haddleton</b>	Provtagningsplats <b>ABT Ullna</b>
Kontaktperson <b>Eric Haddleton</b>	Objekt <b>ABT Ullna</b>	Entreprenör
Produkt <b>0/32 BTG</b>	Märkning <b>4012-415</b>	
Leverantör <b>ABT Ullna</b>		



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90				
Analysvärde	4,6	6	9	12	16	21	28	33	41	51	65	83	98	100						
Deklarerad																				
Min	2,0			2	6	10	18		31		50		80	100						
Max	7,0			20	26	35	45		60		78		100							

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning av material <16 mm och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Vällsta, 2025-02-03
			
			Corey Tang, Laborant Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på [www.skanska.se](http://www.skanska.se).