


Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **37S250615** Sidan 1 av 1

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Beställare ABT Bolagen AB | Provtagningsdatum 2025-04-15 | Analys datum 2025-04-23 |
| Järngatan 12 | Ankomstdatum 2025-04-15 | ID-nummer |
| 195 04 Rosersberg | Provtagare | Provtagningsplats |
| Kontaktperson Eric Haddleton | Objekt ABT Ullna | |
| Produkt 0/8 K | Entreprenör | |
| Leverantör ABT Ullna | Märkning | |

Gränsvärden enligt: -



| Sikt (mm) | 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5,6 | 8 | 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5 | 45 | 63 | | | | |
|-------------|-------|-------|------|-----|----|----|----|-----|----|------|-----|------|------|----|----|--|--|--|--|
| Analysvärde | 7,0 | 11 | 18 | 27 | 39 | 54 | 74 | 87 | 99 | 100 | | | | | | | | | |
| Deklarerad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Min | 0,0 | | | | | | 38 | | 85 | 99 | 100 | | | | | | | | |
| Max | 15,0 | | | | | | 85 | | 99 | 100 | | | | | | | | | |

| Provresultat | Värde | Fraktion | Notering |
|---------------------------------------|-------|----------|---|
| Siktningmetod: Tvättning och siktning | | | Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen |
| | | | Ort och datum Vällsta, 2025-04-23 |
| | | |  |
| | | | Thomaz Andersson, Laboratorieföreståndare |
| | | | Digitalt utfärdad signatur |

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.