


Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **37S250621**

Sidan 1 av 1

Beställare ABT Bolagen AB	Provtagningsdatum 2025-04-15	Analys datum 2025-04-25
Järngatan 12	Ankomstdatum 2025-04-15	ID-nummer
195 04 Rosersberg	Provtagare	Provtagningsplats
Kontaktperson Eric Haddleton	Objekt ABT Eds	
Produkt 0/63 K	Entreprenör	
Leverantör ABT Eds	Märkning	

Kornstorleksfördelning: SS-EN 933-1:2012/TDOK 2014:0145 V 1.0 Gränsvärden enligt: TDOK 2013:0530 Figur 6,2 1



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	125	180	
Analysvärde	3,5	5	6	7	11	16	23	27	35	44	54	67	82	97	100				
Deklarerad																			
Min	0,0				0	0	2				14		28	35	43	80	90	100	
Max	7,0		14		22		40				64		90	98					

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning av material <16 mm och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Vällsta, 2025-04-25
			
			Thomaz Andersson, Laboratorieföreståndare Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.