


Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **37S250858**


Sidan 1 av 1

Beställare ABT Bolagen AB	Provtagningsdatum 2025-05-23	Analys datum 2025-05-27
Järngatan 12	Ankomstdatum 2025-05-26	ID-nummer
195 04 Rosersberg	Provtagare	Provtagningsplats Ullnatippen
Kontaktperson Eric Haddleton	Objekt ABT Ullna	
Produkt 0/63 K	Entreprenör	
Leverantör ABT Ullna	Märkning 0-90	

Kornstorleksfördelning: SS-EN 933-1:2012/TDOK 2014:0145 V 1.0 Gränsvärden enligt: Tabell 6.1.2 Först.lager TDOK 2013:05



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	125	180		
Analysvärde	5,1	7	10	14	19	24	31	35	40	46	52	60	69	84	98	100				
Deklarerad																				
Min							2				14		28	35	43	80	90	100		
Max	7,0		14		22		40				64		90	98						

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning av material <16 mm och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Vällsta, 2025-05-27
			
			Thomaz Andersson, Laboratorieföreståndare Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.