


### Leveranskontroll Stenmaterial


Provnummer **37S251476**

Sidan 1 av 1

Beställare <b>ABT Bolagen AB</b>	Provtagningsdatum <b>2025-09-04</b>	Analys datum <b>2025-09-08</b>
<b>Järngatan 12</b>	Ankomstdatum <b>2025-09-04</b>	ID-nummer
<b>195 04 Rosersberg</b>	Provtagare	Provtagningsplats
Kontaktperson <b>Eric Haddleton</b>	Objekt <b>ABT Eds</b>	
Produkt <b>0/32 K</b>	Entreprenör	
Leverantör <b>ABT Eds</b>	Märkning <b>Prov 2</b>	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90				
Analysvärde	3,8	5	7	10	13	18	24	29	36	45	57	76	98	100						
Deklarerad																				
Min	2,0			2	6	10	18		31		50		80	100						
Max	7,0			20	26	35	46		60		78		100							

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning av material <16 mm och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Vällsta, 2025-09-08
			
			Thomaz Andersson, Laboratorieföreståndare
			<b>Digitalt utfärdad signatur</b>

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på [www.skanska.se](http://www.skanska.se).