


Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **37S260016**

Sidan 1 av 1

Beställare ABT Bolagen AB	Provtagningsdatum 2026-01-16	Analys datum 2026-01-23
Järngatan 12	Ankomstdatum 2026-01-20	ID-nummer
195 04 Rosersberg	Provtagare	Provtagningsplats
Kontaktperson Germund Smeds	Objekt ABT Kungsängenkrossen 4013-418-4275	
Produkt 0/90 K	Entreprenör	
Leverantör ABT Kungsängenkrossen	Märkning 4013-418-4275	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	125	180
Analysvärde	5,3	7	10	12	16	20	25	28	33	38	45	52	62	74	92	100		
Deklarerad																		
Min	0,0						2				14		28	35	43	80	90	100
Max	7,0		14		22		40				64		90	98				

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning av material <16 mm och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Vällsta, 2026-01-23
			<i>Samuel Sköldbom</i>
			Samuel Sköldbom, Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.