


Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **37S260133**

Sidan 1 av 1

Beställare ABT Bolagen AB	Provtagningsdatum 2026-02-06	Analys datum 2026-02-10
Järngatan 12	Ankomstdatum 2026-02-06	ID-nummer
195 04 Rosersberg	Provtagare	Provtagningsplats
Kontaktperson Germund Smeds	Objekt ABT Kungsängenkrossen 4013-418-4275	
Produkt 4/8 K	Entreprenör	
Leverantör ABT Kungsängenkrossen	Märkning 4013-418-4275	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	1,4	2	2	2	3	3	5	45	97	100									
Deklarerad																			
Min	0,0					0	0	20	85	98	100								
Max	2,0					8	20	45	99	100									

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningsmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
SS-EN 933-3:2012, Flisighetsindex (%)	8		
Provvikt (g)	694,1		
			Ort och datum Vällsta, 2026-02-10
			<i>Samuel Sköldbloom</i>
			Samuel Sköldbloom, Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.