


TILLVERKNINGSKONTROLL Granulat

Provnummer 37A240056


Sidan 1 av 1

Beställare ABT Bolagen AB	Provtagningsdatum 2024-02-15	Analys datum 2024-02-15
Järngatan 12	Ankomstdatum 2024-02-15	Analys avslut 2024-02-16
195 04 Rosersberg	ID-nummer	Provtagare
Kontaktperson Germund Smeds	Temperatur (°C)	Följesedels nr
Produkt Granulat 0-11	Provtagningsplats	Provtagningstidpunkt
Leverantör Kungsängen	Objekt ABT Kungsängenkrossen 4013-418-4275	
Entreprenör ABT-Bolagen AB	Märkning	

KORNSTORLEKSFÖRDELNING - SS-EN 12697-2:2015+A1:2015 Gränsvärden enligt:



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	Bm.halt
Arbetsrecept														
Analysvärde	9,5	14	19	27	36	49	66	77	88	99	100			4,13
Avvikelse														
Avviker från tolerans														

Provresultat	Medelvärde	+/-	Arb. rec	Notering
SS-EN 12697-1:2020, Bindemedelshalt enl. Annex B.1.7 (Vikt-%)	4,13			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
SS-EN 1097-5:2008, Fuktkvot (Vikt-%)	3,7			
				Ort och datum Vällsta, 2024-02-19
				
				Fredrik Nilsson Berggren, Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.